

GEOTEXTILE-50 PRESSED

POPIS

GEOTEXTILE-50 PRESSED je netkaná geotextilie ze 100% polyesterových vláken, vyrobená procesem spřádání (hydro-zapletení).

DOPORUČENO PRO:

Posílení hydroizolace v konstrukčních detailech, lemování, spárách, trhlinách a mezerách. Je vhodný pro hydroizolační systémy na bázi rozpouštědel nebo vody.

Doporučuje se zejména pro polyuretanové tekuté hydroizolační membrány (**HYPERDESMO**).

APLIKACE

GEOTEXTILE-50 PRESSED je aplikován mezi 2 vrstvy materiálu **HYPERDESMO** (obzvlášť doporučeno pro staré bitumenové membrány, aby se zabránilo možnému vzniku budoucích trhlin).

Velmi jednoduchá aplikace, protože při roztahování role nedochází k tvorbě záhybů.

Podmínky aplikace:

- Teplota: 5-35 °C
- Relativní vlhkost: <85%.

BALENÍ

Bílá: role 1,02 x 100m a 0,17 x 100m.

SKLADOVATELNOST

Skladujte na chladném a suchém místě. Při teplotách od 5 do 25 °C.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

GEOTEXTILE-50 PRESSED není nebezpečný materiál.

Technické vlastnosti

VLASTNOST	JEDNOTKY	METODA	SPECIFIKACE
Váha	g/m ²	EN ISO 9864	45-55
Pevnost v tahu	DaN/5cm MD DaN/5cm CD	EDANA	> 14 > 12
Tloušťka	Mm	EN ISO 9863-1	0,56-0,68
Prodloužení v přetržení	% MD % CD	EDANA	> 40 > 50

ŽÁDNÉ Z NAŠICH ZVEŘEJNĚNÝCH INSTRUKCÍ A SPECIFIKACÍ, PÍSEMNÉ NEBO JINÉ, JSOU ZÁVAZNÉ VŠEOBECNĚ NEBO SE VZTAHUJÍ NA JAKÁKOLI PRÁVA TŘETÍCH STRAN, NEBO ZJEDNODUŠUJÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM JEJICH POVINNOST, KTERÉ MAJÍ PRODUKTU DO PŘÍPADNÉHO ZKOUŠENÍ JEHO VHDNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ALCHIMICA S.A. ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA PŘÍRODĚ, JAKÉKOLI JSOU ZE STRANY POUŽITÍ NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERÝM SE INFORMUJÍ.

