

PRIMER-PU

Jednosložkový polyuretanový primer

POPIS

Primer PU je jednosložkový, nízkoviskózní polyuretanový tekutý materiál, který vytvrzuje reakcí se vzdušnou vlhkostí. Je speciálně navržený pro zlepšení přídržnosti polyuretanových hmot s vysokým podílem pevných částic na porézních podkladech.

Primer PU je ideální pro ochranu kovových struktur proti korozi.

DOPORUČEN PRO:

Penetraci porézních povrchů:

- porézní beton
- omítka
- dřevo
- uzavírací nátěr betonu

OMEZENÍ

- nedoporučuje se pro nesoudržné povrchy
- nedoporučuje se aplikovat ve větších tloušťkách

SPOTŘEBA

Maximální celková spotřeba: 150 ml/m² na vrstvu.

ČIŠTĚNÍ

Nástroje a nářadí očistěte nejprve papírovými utěrkami a pak pomocí SOLVENT-01. Válečky nebudou znovu použitelné.

BALENÍ

1 l, 4 l, 20 l

SKLADOVÁNÍ

Může být uchováván po dobu minimálně 12 měsíců od data výroby v originálních neotevřených baleních na suchém místě a při teplotách od 5°C do 25°C. Je-li nádoba otevřena, spotřebujte materiál ihned.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VLASTNOST	JEDNOTKY	METODA	SPECIFIKACE
Viskozita	cP	ASTM D2196-86, při 25 °C	110
Specifická váha	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, při 20 °C	0,98
Suchý na dotek (25°C a 55% vlhkost)	hod	-	4-6
Bod vzplanutí	°C	ASTM D93, uzavřená nádoba	28

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

Distributor v ČR: REPROF s.r.o., info@reprof.eu

PRIMER-PU

ŽÁDNÉ Z NAŠICH ZVEŘEJNĚNÝCH INSTRUKCÍ A SPECIFIKACÍ, PÍSEMNÉ NEBO JINÉ, JSOU ZÁVAZNÉ VŠEOBECNĚ NEBO SE VZTAHUJÍ NA JAKÁKOLI PRÁVA TŘETÍCH STRAN, NEBO ZJEDNODUŠUJÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM JEJICH POVINNOST, KTERÉ MAJÍ PRODUKTU DO PŘÍPADNÉHO ZKOUŠENÍ JEHO VHODNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ALCHIMICA S.A. ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY JAKÉKOLI PŘÍRODA, JAKÉKOLI JSOU ZE STRANY POUŽITÍ NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERÝM SE INFORMUJÍ.

